

美妙® BIMYO®

遮熱強化タイプ



美妙® 商品情報



質/ポリエステル100%+塩化ビニル
■材
■防炎製品認定番号/F-27002
■規 格/200cm×30m乱

遮熱加工を施したストライプ調のメッシュ生地。※

日本家屋やアジアンテイストの店舗にお薦めしたい端麗なるデザインと素材感です。

※遮熱配合により従来品より太陽光の赤外線効果を効果的に反射させてメッシュ自体の温度上昇を抑制します。



綿
wata
透光率 24%
紫外線カット率 92%




砂
suna
透光率 20%
紫外線カット率 92%



苺
azuki
透光率 10%
紫外線カット率 89%



竹
take
透光率 16%
紫外線カット率 90%



藍
ai
透光率 11%
紫外線カット率 87%



松
matsu
透光率 8%
紫外線カット率 93%



墨
sumi
透光率 10%
紫外線カット率 91%

※透光率・紫外線カット率は、密度:組部=3:5 の割合で測定した数値です。

ご注意:

●防汚加工を施していないため、ロールオーニングに使用される際、淡色の場合は汚れが付きにくい垂直使用を推奨します。●密度の濃淡による微妙なストライプを表現しています。生地両端部は密度が多いためありますが、仕上げの際には、密度の粗い部分が発生することがありますので、ご了承ください。●幅継ぎの場合は、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

【遮熱性能データ】

		遮 熱	赤外線反射率(%)	日射反射率(%)
綿	加工なし		74.5	74.1
	加工あり		82.1	78.6
砂	加工なし		41.0	37.9
	加工あり		70.4	58.7
松	加工なし		9.9	8.6
	加工あり		44.4	26.1
竹	加工なし		38.2	34.8
	加工あり		50.8	39.8
苺	加工なし		11.0	9.8
	加工あり		42.4	26.1
藍	加工なし		19.5	12.4
	加工あり		42.5	23.6
墨	加工なし		5.7	5.5
	加工あり		36.1	20.6

数値が高い方が、遮熱効果があります。

赤外線:780~2100nmの波長領域

※測定は、ストライプ網密度を対象に行っています。日 射:300~2100nmの波長領域

美影® みかげ®




美影® 商品情報



質/ポリエステル100%+塩化ビニル
■材
■防炎製品認定番号/F-30306
■規 格/200cm×30m乱

PVCコーティングを施したポリエステル系を使用した、意匠性の高いメッシュ生地。

ベースカラーにライトブラウン・ブラック・ホワイトの3色を用い、様々な組み合わせで独特な色相を実現しました。



Cookie® クッキー®



Cookie® 商品情報



質/ポリエステル100%+塩化ビニル
■材
■防炎製品認定番号/F-25305
■規 格/200cm×50m乱

引裂強度を大幅アップしたメッシュ生地。


シックで環境に溶け込みやすいカラーバリエーションを揃えています。




CK20
white
ホワイ
透光率 36%
紫外線カット率 78%



CK11
ivory
アイボリー
透光率 36%
紫外線カット率 76%




CK22
gray
グレイ
透光率 23%
紫外線カット率 79%




CK18
ash brown
アッシュブラウン
透光率 27%
紫外線カット率 73%




CK17
beige
ベージュ
透光率 27%
紫外線カット率 73%




CK16
brown
ブラウン
透光率 24%
紫外線カット率 76%




CK23
yamabuki
ヤマブキ
透光率 37%
紫外線カット率 79%




CK24
pink
ピンク
透光率 26%
紫外線カット率 79%




CK25
red
レッド
透光率 24%
紫外線カット率 78%




CK14
cactus green
カクタスグリーン
透光率 28%
紫外線カット率 72%



CK15
ivy green
アイビーグリーン
透光率 25%
紫外線カット率 75%




CK13
british green
ブリティッシュグリーン
透光率 24%
紫外線カット率 76%




CK21
light gray
ライトグレイ
透光率 28%
紫外線カット率 78%




CK19
sax blue
サクスブルー
透光率 26%
紫外線カット率 78%




CK12
navy
ネイビー
透光率 24%
紫外線カット率 76%



MG501
white
ホワイト
透光率 33%
紫外線カット率 88%



MG101
beige
ベージュ
透光率 13%
紫外線カット率 91%




MG301
beige/black
ベージュブラック
透光率 11%
紫外線カット率 90%




MG502
marble orange
マーブルオレンジ
透光率 28%
紫外線カット率 89%



MG102
marigold
マリーゴールド
透光率 14%
紫外線カット率 92%




MG302
dark brown
ダークブラウン
透光率 10%
紫外線カット率 91%




MG503
marble green
マーブルグリーン
透光率 27%
紫外線カット率 88%




MG103
pink
ピンク
透光率 13%
紫外線カット率 92%



MG303
navy
ネイビー
透光率 11%
紫外線カット率 90%



MG104
blue
ブルー
透光率 14%
紫外線カット率 91%



MG304
red
レッド
透光率 13%
紫外線カット率 90%

ご注意:

●幅継ぎの場合は、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

ご注意:

●幅継ぎの場合は、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。